











ALKALINE-EARTH ALUMINOSILICATE GLASS AND USE THEREOF**Publication number:** WO03064339**Publication date:** 2003-08-07**Inventor:** FECHNER JOERG HINRICH (DE); BRIX PETER (DE);
OTT FRANZ (DE)**Applicant:** SCHOTT GLAS (DE); ZEISS STIFTUNG (DE);
FECHNER JOERG HINRICH (DE); BRIX PETER (DE);
OTT FRANZ (DE)**Classification:****- international:** C03C3/095; C03C4/10; H01K1/32; C03C3/076;
C03C4/00; H01K1/28; (IPC1-7): C03C**- european:** C03C3/095**Application number:** WO2003EP00883 20030129**Priority number(s):** DE20021004150 20020201**Also published as:** WO03064339 (A3)
 EP1480918 (A3)
 EP1480918 (A2)
 US2005085370 (A1)
 EP1480918 (A0)

more >>

Cited documents: WO0185632
 US6069100
 DE19747355
 DE19758481
 DE19851927

more >>

Report a data error here**Abstract of WO03064339**

The invention relates to an alkaline-earth aluminosilicate glass with the following composition (in wt. %, based on oxide content): SiO₂ > 58 - 62; B₂O₃ 0.5 - 5.5; Al₂O₃ 13.5 - 17.5; MgO 0 - 7; CaO 5.5 - 14; SrO 0 - 8; BaO 6 - 14; ZrO₂ 0 - 2; CeO₂ 0.001 - 0.5; TiO₂ 0.01 - 2. The glass is particularly suitable for use as a bulb material for halogen light bulbs.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. August 2003 (07.08.2003)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/064339 A2

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C03C

BRIX, Peter [DE/DE]; Stadhausstrasse 17, 55116 Mainz
(DE). OTT, Franz [DE/DE]; Glaswerk 30, 95666 Mitterte-
ich (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP03/00883

(22) Internationales Anmeldedatum:
29. Januar 2003 (29.01.2003)

(74) Gemeinsamer Vertreter: SCHOTT GLAS; Hatten-
bergstrasse 10, 55122 Mainz (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 04 150.4 1. Februar 2002 (01.02.2002) DE

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von AU, GB, IE, IL, IN, JP, KE, KP, KR, NZ, SG, TZ, UG,
US, VC, ZA, ZM): SCHOTT GLAS [DE/DE]; Hatten-
bergstrasse 10, 55122 Mainz (DE).

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW),
eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL,
PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI,
CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71) Anmelder (nur für AU, BB, BF, BJ, BZ, CF, CG, CI, CM,
GA, GB, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GW, IE, IL, IN, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, MG, ML, MN, MR, MW,
MZ, NE, NZ, SD, SG, SL, SN, SZ, TD, TG, TT, TZ, UG, VC,
VN, ZA, ZM, ZW): CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as
SCHOTT GLAS [DE/DE]; Hattenbergstrasse 10, 55122
Mainz (DE).

Erklärung gemäß Regel 4.17:

— Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

(71) Anmelder (nur für BB, BF, BJ, BZ, CF, CG, CI, CM, GA,
GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GW, JP, KE, KG, KZ, LC,
LK, LR, LS, MG, ML, MN, MR, MW, MZ, NE, SD, SL, SN,
SZ, TD, TG, TT, TZ, UG, VN, ZM, ZW): CARL-ZEISS-
STIFTUNG [DE/DE]; 99518 Heidenheim an der Brenz
(DE).

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FECHNER, Jörg, Hin-
rich [DE/DE]; Hindenburgstrasse 43, 55118 Mainz (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen
Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on
Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe
der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ALKALINE-EARTH ALUMINOSILICATE GLASS AND USE THEREOF

(54) Bezeichnung: ERDALKALIALUMINOSILICATGLAS UND VERWENDUNG

(57) Abstract: The invention relates to an alkaline-earth aluminosilicate glass with the following composition (in wt. %, based on oxide content): SiO₂ > 58 - 62; B₂O₃ 0.5-5; Al₂O₃ 13.5-17.5; MgO 0-7; CaO 5.5-14; SrO 0-8; BaO 6-14; ZrO₂ 0-2; CeO₂ 0.001-0.5; TiO₂ 0.01-2. The glass is particularly suitable for use as a bulb material for halogen light bulbs.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Erdalkalialuminosilicatglas mit einer Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxid-basis) von SiO₂ > 58 - 62; B₂O₃ 0.5-5; Al₂O₃ 13.5-17.5; MgO 0-7; CaO 5.5-14; SrO 0-8; BaO 6-14; ZrO₂ 0-2; CeO₂ 0.001-0.5; TiO₂ 0.01-2. Das Glas ist besonders geeignet als Kolbenmaterial für Halogenlampenkolben.

WO 03/064339 A2

Erdalkalialuminosilicatglas und Verwendung

Die Erfindung betrifft ein Erdalkalialuminosilicatglas, das insbesondere als Halogenlampenglas geeignet ist, und seine Verwendung.

An Halogenlampengläser werden bestimmte Anforderungen nicht nur hinsichtlich der Temperaturbelastbarkeit, ausgedrückt durch ihre Transformationstemperatur T_g (gefordert ist für Kolbentemperaturen von $\geq 650\text{ }^{\circ}\text{C}$ $T_g \geq 700\text{ }^{\circ}\text{C}$), und der Verschmelzbarkeit mit dem Elektroden- und Zuleitungsmaterial, ausgedrückt durch eine ans Material angepasste thermische Dehnung, d.h. einem gleichen oder ähnlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten (gefordert ist bspw. für die Anpassung an Molybdän-Komponenten ein $\alpha_{20/300}$ zwischen $4,3 \times 10^{-6}/\text{K}$ und $4,95 \times 10^{-6}/\text{K}$), sondern auch hinsichtlich ihres Transmissionsverlaufs gestellt.

So ist im sichtbaren Wellenlängenbereich (VIS) eine möglichst hohe Lichtdurchlässigkeit gefordert, um eine hohe Lichtausbeute der Lampe zu erhalten. Auch im infraroten Bereich (IR) ist eine hohe Transmission erwünscht, da so mehr Wärmestrahlung abgegeben werden kann und die Temperatur innerhalb der Lampe geringer bleibt. So wird die thermische Belastbarkeit der Halogenlampe erhöht. Im ultravioletten Bereich (UV) soll die Transmission möglichst gering sein, und der Übergang vom undurchlässigen (d.h. Transmissionsgrad $< 0,01$ bei einer Schichtdicke von 1 mm) UV-Bereich zum durchlässigen VIS-Bereich soll möglichst kurz sein, d.h. die Transmissionskurve soll in diesem Bereich möglichst steil verlaufen. Man spricht hier von der UV-Kante. Sie ist definiert bei einer Transmission von 58 %. Sie soll im Wellenlängenbereich zwischen 280 und 400 nm einstellbar sein.

Für ein Glas als Kolbenmaterial sind die Mindestanforderungen an die Transmission im sichtbaren und für die Bereitstellung einer in ihrer thermischen Belastbarkeit verbesserten Lampe auch im infraroten Bereich, also im Wellenlängenbereich zwischen 500 nm und 1500 nm ein spektraler Transmissionsgrad von wenigstens 0,9 (bei einer Probendicke von 1,0 mm).

Ein Glas muss für die Verwendung als Kolbenglas für Halogenlampenkolben im wesentlichen alkalioxidfrei sein, da Alkaliionen den regenerativen Halogenkreislauf der Lampe stören, wodurch sich Wolfram statt auf der Wendel auf der Glaskolbeninnenseite als schwarzer störender Belag abscheidet.

BESTÄTIGUNGSKOPIE

Ein weiteres Problem sind Aufwachsungen auf der Wolfram-Glühwendel. Sie beeinträchtigen die Lebensdauer der Lampe.

Ein weiteres Problem stellt die Bildung weißer Beläge an der Innenseite von Halogenlampen dar. Es handelt sich hier bei um einen Halogenid-Niederschlag, der durch Reaktion von Halogen aus der Lampenfüllung mit der Glasoberfläche gebildet wird. Solche Beläge vermindern die Lichtausbeute.

Bisherige Gläser für Halogenlampen zeigen verschiedene Nachteile, insbesondere erfüllen sie nicht die erhöhten Anforderungen an die IR-Transmission.

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein UV-undurchlässiges Glas mit einstellbarer UV-Kante und mit hoher Transmission im sichtbaren und im IR sowie mit einer an das Ausdehnungsverhalten von Molybdän angepassten thermischen Dehnung bereitzustellen, das für die Verwendung als Kolbenmaterial für Halogenlampenkolben geeignet ist.

Es ist insbesondere Aufgabe der Erfindung, ein Glas zu finden, bei dessen Verwendung als Halogenlampenkolbenglas besagte Aufwachsungen auf der Wendel und Niederschläge an der Kolbeninnenseite verringert werden.

Die Aufgaben werden durch ein Erdalkalialuminosilicatglas gemäß dem Hauptanspruch gelöst.

Das Glas besteht aus dem Grundglassystem (in Gew.-% auf Oxidbasis)

SiO ₂	> 58 – 62
B ₂ O ₃	0 – 5,5
Al ₂ O ₃	13,5 – 17,5
MgO	0 – 7
CaO	5,5 – 14
SrO	0 – 8
BaO	6 – 14
ZrO ₂	0 – 2

Gläser innerhalb dieses oder ähnlicher Grundglassysteme sind bereits aus DE 197 47 355 C1, DE 197 47 354 C1, DE 197 58 481 C1, WO 99/14794, DE 100 06 305 A1 und DE 100 22 769 A1 bekannt.

Erfindungswesentlich sind die beiden Komponenten CeO_2 und TiO_2 , die in speziellen Anteilen, und zwar mit 0,001 bis 0,5 Gew.-% CeO_2 und mit 0,01 bis 2 Gew.-% TiO_2 , im Glas vorliegen. Durch das gleichzeitige Vorhandensein dieser beiden Komponenten in den genannten Mengen wird die UV-Kante im gewünschten Wellenlängenbereich zwischen 280 nm und 400 nm erhalten und kann dort bevorzugt zwischen 310 nm und 350 nm eingestellt werden, und wird die Absorption im IR-Bereich minimiert. Das gleichzeitige Vorhandensein von CeO_2 und TiO_2 führt zu einer synergistischen UV-Blockung, d.h. dass die UV-Strahlung blockierende Wirkung die Summe der Einzelwirkungen übersteigt. Durch die Zugabe von CeO_2 in Verbindung mit TiO_2 wird die Solarisationsstabilität des Glases erhöht. CeO_2 hat auch Läutermittelfunktion.

Höhere als die genannten Gehalte an CeO_2 würden die Absorption im sichtbaren Bereich erhöhen, was zu einer Braunfärbung führen würde. Höhere Gehalte an TiO_2 würden die UV-Kante in den längerwelligen, den sichtbaren Bereich verschieben und somit zur Gelbfärbung der Gläser führen.

Vorzugsweise beträgt der Gehalt an CeO_2 0,001 – 0,2 Gew.-%. Bevorzugt ist ein Gehalt an CeO_2 zwischen 0,01 und 0,2 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,01 und 0,1 Gew.-%, bevorzugt ist ein Gehalt an TiO_2 zwischen 0,01 und 1 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,03 und 0,8 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt zwischen 0,1 und 0,8 Gew.-%.

Ein Glas des genannten Zusammensetzungsbereichs muss für die Verwendung als Kolbenglas für Halogenlampenkolben im wesentlichen alkalioxidfrei sein, da Alkaliionen den regenerativen Halogenkreislauf der Lampe stören. Unter im wesentlichen alkalioxidfrei werden hier auch noch durch Verunreinigungen hervorgerufene Alkalioxidgehalte von bis zu 0,1 Gew.-% verstanden.

Das erfindungsgemäße Glas ist auch im wesentlichen, d.h. bis auf unvermeidbare Verunreinigungen, frei von Eisenoxiden. Eisenoxide würden die Transmission im sichtbaren und vor allem im IR-Bereich herabsetzen. Nicht weiter störende und bei üblichen Bedingungen bei der Glasherstellung und bei Verwendung üblicher Rohstoffe unvermeidbare Verunreinigungen an Eisenoxiden können bis zu 0,04 Gew.-% angegeben als Fe_2O_3 , betragen.

Überraschenderweise sind die Elemente mit hohen Ordnungszahlen aufweisenden Dotierstoffe CeO_2 und TiO_2 auch im hier vorliegenden alkalifreien Glassys-

tem unproblematisch hinsichtlich des Einschmelzverhaltens des Gemenges und führen nicht zu Glasfehlern.

Das erfindungsgemäße Glas besitzt einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten $\alpha_{20/300}$ zwischen $4,3 \times 10^{-6}/K$ und $4,95 \times 10^{-6}/K$ und ist damit in seiner thermischen Dehnung gut an Molybdän, dem für Halogenlampenkolben üblichen Glasdurchführungsmaterial angepasst.

Das erfindungsgemäße Glas besitzt eine Transformationstemperatur T_g von wenigstens $780^\circ C$ und weist damit eine für Kolbengläser für Halogenlampen geeignete Temperaturbelastbarkeit auf.

Auch der Transmissionsverlauf des Glases, insbesondere der spektrale Transmissionsgrad zwischen $\lambda = 500 \text{ nm}$ und $\lambda = 1500 \text{ nm}$ von $\geq 0,9$ bei einer Probendicke von $1,0 \text{ mm}$, lässt das erfindungsgemäße Glas für die Verwendung als ein verbessertes Kolbenglas für Halogenlampen hervorragend geeignet sein.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Glas aus dem Zusammensetzungsbereich (in Gew.-% auf Oxidbasis):

SiO_2	59 – 62	
B_2O_3	3 – 5,5	
Al_2O_3	13,5 – 15,5	
MgO	2,5 – 5	
CaO	8,2 – 10,5	
BaO	8,5 – 9,5	
ZrO_2	0 – 1	
CeO_2	0,001 – 0,2	vorzugsweise 0,01 – 0,1
TiO_2	0,01 – 2	vorzugsweise 0,01 – 1

Ein Glas aus diesem Zusammensetzungsbereich ist vor allem als Kolbenglas für Halogenlampen mit Kolbentemperaturen von maximal $650^\circ C$ geeignet.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform ist das Glas aus dem Zusammensetzungsbereich (in Gew.-% auf Oxidbasis):

SiO_2	> 58 – 62	
B_2O_3	0 – 1	bevorzugt 0,2 – 0,7
Al_2O_3	14 – 17,5	bevorzugt 15 – 17,5

MgO	0 – 6	bevorzugt 0 - < 1
CaO	5,5 – 14	
SrO	0 – 8	
BaO	6 – 14	bevorzugt 6 – 10
ZrO ₂	0 – 1	bevorzugt 0,05 – 1
CeO ₂	0,001 – 0,2	vorzugsweise 0,01 – 0,1
TiO ₂	0,01 - 2	vorzugsweise 0,01 – 1

Ein Glas aus diesem Zusammensetzungsbereich ist insbesondere als Kolben-
glas für Halogenlampen mit Kolbentemperaturen von mehr als 650 °C geeignet.

Anhand von Ausführungsbeispielen sollen die Vorteile des erfindungsgemäßen
Glases, insbesondere seine verbesserten Transmissionseigenschaften, verdeut-
licht werden.

Zur Herstellung der Beispielgläser und des Vergleichsglases wurden übliche
Rohstoffe verwendet.

Bei der Berechnung der Gemengezusammensetzung wurde berücksichtigt, dass
auch TiO₂ in manchen Rohstoffen, z.B. in ZrO₂, als Verunreinigung vorhanden
ist.

Das gut homogenisierte Gemenge wurde im Labor in einem Tiegel aus Quarz-
glas bei 1640° C geschmolzen, geläutert und homogenisiert.

Es wurden Gläser der Grundglaszusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis)
SiO₂ 60,85; Al₂O₃ 16,5; CaO 13,5; B₂O₃ 0,3; ZrO₂ 1,0; BaO 7,85 hergestellt. Wei-
ter enthalten die Gläser:

- Ausführungsbeispiel 1 (A1):
190 ppm CeO₂, 1100 ppm TiO₂, als Verunreinigung 320 ppm Fe₂O₃
- Ausführungsbeispiel 2 (A2):
240 ppm CeO₂, 470 ppm TiO₂, als Verunreinigung 260 ppm Fe₂O₃
- Vergleichsbeispiel 1 (V1):
< 10 ppm CeO₂, 170 ppm TiO₂, 440 ppm Fe₂O₃
- Ausführungsbeispiel 3 (A3)
580 ppm CeO₂, 150 ppm TiO₂, als Verunreinigung 220 ppm Fe₂O₃
- Ausführungsbeispiel 4 (A4)
830 ppm CeO₂, 160 ppm TiO₂, als Verunreinigung 240 ppm Fe₂O₃

- Ausführungsbeispiel 5 (A5)
10 ppm CeO₂, 570 ppm TiO₂, als Verunreinigung 230 ppm Fe₂O₃
- Ausführungsbeispiel 6 (A6)
10 ppm CeO₂, 850 ppm TiO₂, als Verunreinigung 160 ppm Fe₂O₃
- Ausführungsbeispiel 7 (A7)
100 ppm CeO₂, 5000 ppm TiO₂, als Verunreinigung 290 ppm Fe₂O₃
- Vergleichsbeispiel 2 (V2)
kein CeO₂, kein TiO₂, 500 ppm Fe₂O₃
- Vergleichsbeispiel 3 (V3)
kein CeO₂, kein TiO₂, 290 ppm Fe₂O₃
- Ausführungsbeispiel 8 (A8)
10 ppm CeO₂, 5000 ppm TiO₂, als Verunreinigung 290 ppm Fe₂O₃
- Vergleichsbeispiel 4 (V4)
kein CeO₂, kein TiO₂, 290 ppm Fe₂O₃

Der Alkaligehalt beträgt bei allen Gläsern < 300 ppm

Für alle Gläser beträgt T_g 790 °C und $\alpha_{20/300}$ 4,7 x 10⁻⁶/K.

Abbildung 1 zeigt die Transmissionskurven (spektraler Transmissionsgrad versus Wellenlänge) für die Ausführungsbeispiele A1, A2 und das Vergleichsbeispiel V1 (Probendicke jeweils 1,0 mm) im Wellenlängenbereich von 500 nm bis 1500 nm. Die Abbildung 1 dokumentiert die hohe Transmission der erfindungsgemäßen Gläser mit ihrer definierten Dotierung mit TiO₂ und CeO₂, insbesondere im Vergleich mit demselben Grundglas mit der Fe₂O₃-Dotierung des Standes der Technik. Durch die erhöhte IR-Transmission wird bei Verwendung als Lampenkolbenglas mehr Wärme abgeführt, was letztlich eine höhere Temperaturbelastbarkeit einer mit dem erfindungsgemäßen Glas hergestellten Lampe bedeutet.

Für die Ausführungsbeispiele A1 – A6 und das Vergleichsbeispiel V1 wurde τ_{330} (1 mm), also der spektrale Transmissionsgrad bei der Wellenlänge $\lambda = 330$ nm, gemessen bei einer Probendicke von 1 mm, bestimmt. Er beträgt für A1 58,9 %, für A2 57,6 % und für V1 58,1 %, für A3 42,6 %, für A4 33,5 %, für A5 71,0 % und für A6 69,2 %.

Mit der Definition der UV-Kante bei einer Transmission von 58 % verweist ein $\tau_{330} < 58 \%$ auf eine UV-Kante $> 330 \text{ nm}$ und ein $\tau_{330} > 58 \%$ auf eine UV-Kante $< 330 \text{ nm}$. So verdeutlichen diese Ausführungsbeispiele die Variierbarkeit, also die Einstellbarkeit, der UV-Kante im gewünschten Wellenlängenbereich.

Abbildung 2 zeigt die Transmissionskurven (spektraler Transmissionsgrad versus Wellenlänge für die Ausführungsbeispiele A1, A2 und das Vergleichsbeispiel V1 (Probendicke jeweils 1,0 mm) für den Wellenlängenbereich von 200 nm bis 500 nm.

Bei 330 nm haben diese Gläser einen Transmissionsgrad von ca. 58 %. Dort liegt ihre UV-Kante.

Die Abbildung 2 dokumentiert die hohe UV-Absorption (Transmission $< 0,01 \%$) und die Steilheit der UV-Kante. Die Abbildung 2 dokumentiert, dass bei den erfindungsgemäß dotierten Gläsern dieselbe UV-Kantenlage wie beim Fe_2O_3 -dotierten Glas des Standes der Technik einstellbar ist.

Mit dem erfindungsgemäßen Glas mit seiner CeO_2 - und TiO_2 -Dotierung kann also, wie in dieser Abbildung 2 gezeigt, auf die Fe_2O_3 -Dotierung verzichtet werden, so dass der in Abbildung 1 verdeutlichte Vorteil der hohen IR-Transmission ohne Nachteil erzielt wird.

Abbildung 3 zeigt eine Bewertung der pathologischen Aufwachsungen am Wolfram-Gewickel für Lampen mit Kolben aus Gläsern der Beispiele A7 und V2 und V3. Die Tests wurden am Lampentyp H7 unter Applikationsbedingungen im Scheinwerfer durchgeführt. Die Brenndauer betrug ca. 1000 h.

Bewertet wurden anhand eines visuellen Bewertungssystems von 1 (= sehr gut = keine Aufwachsungen) bis 6 (= extrem schlecht = so starke Aufwachsungen, dass die Wendelwicklungen durch sie kurz geschlossen wurden).

Die Ergebnisse zeigen, dass bei dem erfindungsgemäßen Glas mit seiner CeO_2 - und TiO_2 -Dotierung deutlich weniger Aufwachsungen an der Wolfram-Glühwendel zu beobachten sind. Dadurch wird die Lebensdauer der Lampen deutlich erhöht.

Das Ergebnis für V3 zeigt, dass eine Verringerung des Fe_2O_3 -Gehalts bereits eine leichte Reduktion der Aufwachsungen bewirkt. Ein weiteres Reduzieren durch weiteres Reduzieren des Fe_2O_3 -Gehalts wäre nur noch bedingt und durch Verwendung extrem eisenarmer Rohstoffe möglich, was die Produktion der Gläser enorm verteuern würde. Mit dem erfindungsgemäßen Glas wurde also ein Glas

gefunden, das die gewünschten Verbesserungen hinsichtlich Verringerung der Aufwachsungen auf der Wendel und Erhöhung der Lebensdauer der Lampe ermöglicht, und dies ohne besondere Anforderungen an die Reinheit der verwendeten Rohstoffe, also ein Lampenglas, das größere Mengen an Fe_2O_3 -Verunreinigungen toleriert und dessen Herstellung dadurch preiswerter ist.

Abbildung 4 zeigt eine Bewertung der Bildung weißer Niederschläge für die Gläser der Beispiele A8 und V4 im Kontakt mit dem Füllgas von Halogenlampen. Die Tests wurden folgendermaßen durchgeführt:

Glasrohrabschnitte wurden zu Ampullen eingeschmolzen. Die Ampullen wurden mit 1000 ppm Cl_2BrCH und mit ca. 2,5 bar Xenon gefüllt. Anschließend wurden sie 92 h bei 700 °C im Ofen belassen.

Bewertet wurde anhand eines visuellen Bewertungssystems von 1 (= sehr gut = keine Beläge) bis 4 (= schlecht = starke Beläge).

Die Ergebnisse zeigen, dass bei dem erfindungsgemäßen Glas mit seiner CeO_2 - und TiO_2 -Dotierung deutlich weniger weiße Beläge zu beobachten sind. Dadurch wird im Lampenbetrieb die Lichtausbeute verbessert.

Das erfindungsgemäße Glas stellt also ein Glas mit einstellbarer UV-Kante, mit hoher Transmission im VIS- und im IR-Bereich, mit einem an das Ausdehnungsverhalten von Molybdän angepassten thermischen Ausdehnungskoeffizienten dar, das für die Verwendung als Halogenlampenkolbenglas gut geeignet ist, insbesondere, da Halogenlampen mit Kolben aus diesem Glas weniger anfällig für Niederschläge auf der Kolbeninnenseite und für Aufwachsungen auf der Wolfram-Wendel sind.

PATENTANSPRÜCHE

- 1) Erdalkalialuminosilicatglas mit einer Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von

SiO ₂	> 58 – 62
B ₂ O ₃	0 – 5,5
Al ₂ O ₃	13,5 – 17,5
MgO	0 – 7
CaO	5,5 – 14
SrO	0 – 8
BaO	6 – 14
ZrO ₂	0 – 2
CeO ₂	0,001 – 0,5
TiO ₂	0,01 – 2

- 2) Erdalkalialuminosilicatglas nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch
eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von

SiO ₂	59 – 62
B ₂ O ₃	3 – 5,5
Al ₂ O ₃	13,5 – 15,5
MgO	2,5 – 5
CaO	8,2 – 10,5
BaO	8,5 – 9,5
ZrO ₂	0 – 1
CeO ₂	0,001 – 0,2
TiO ₂	0,01 – 2

- 3) Erdalkalialuminosilicatglas nach Anspruch 1,
gekennzeichnet durch
eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von

SiO ₂	> 58 – 62
B ₂ O ₃	0 – 1
Al ₂ O ₃	14 – 17,5
MgO	0 – 6
CaO	5,5 – 14
SrO	0 – 8
BaO	6 – 14
ZrO ₂	0 – 1
CeO ₂	0,001 – 0,2
TiO ₂	0,01 – 2

- 4) Erdalkalialuminosilicatglas nach Anspruch 1 oder 3,
gekennzeichnet durch
eine Zusammensetzung (in Gew.-% auf Oxidbasis) von

SiO ₂	> 58 – 62
B ₂ O ₃	0,2 – 0,7
Al ₂ O ₃	15 – 17,5
MgO	0 – < 1
CaO	5,5 – 14
SrO	0 – 8
BaO	6 – 10
ZrO ₂	0,05 – 1
CeO ₂	0,001 – 0,2
TiO ₂	0,01 – 2

- 5) Erdalkalialuminosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß der CeO₂-Gehalt zwischen 0,01 Gew.-%
und 0,2 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,01 Gew.-% und 0,1 Gew.-% be-
trägt

- 6) Erdalkalialuminosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß der TiO_2 -Gehalt zwischen 0,01 und 1 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,03 Gew.-% und 0,8 Gew.-%, besonders bevorzugt zwischen 0,1 Gew.-% und 0,8 Gew.-% beträgt.
- 7) Erdalkalialuminosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß es bis auf unvermeidbare Verunreinigungen frei ist von Eisenoxiden.
- 8) Erdalkalialuminosilicatglas nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 7 mit einem spektralen Transmissionsgrad zwischen $\lambda = 500 \text{ nm}$ und $\lambda = 1500 \text{ nm}$ von $\geq 0,9$ mm bei 1,0 mm Probendicke.
- 9) Verwendung eines Glases nach wenigstens einem der Ansprüche 1 bis 8 als Kolbenmaterial für Halogenlampenkolben.

Abbildung 1




Abbildung 2




Abbildung 3
Aufwachungen an der Wolframwendel




Abbildung 4
Weiße Beläge an der Glasoberfläche

